

# **RHINOZ**<sup>®</sup>

## **RF-155**

### **RHINOZ Skim Extra Force**

Thông số kỹ thuật sản phẩm

**Vữa bả dèo Rhinoz Skim Extra Force**

**Tính năng**

- Bám dính và đàn hồi tốt
- Dễ thi công và nhanh khô
- Có thể xả nhám
- Bề mặt hoàn thiện nhẵn mịn
- Bền và chịu mài mòn
- Chịu thời tiết tốt
- Có thể phủ nhiều lớp mà không bị nứt
- Có thể để lộ hoặc sơn phủ
- Dùng trong nhà và ngoài trời
- Kháng vi khuẩn nấm mốc

**Mô tả**

Là hỗn hợp bột xi măng chuyên dụng, sợi, các phụ gia chuyên dụng, được dùng để trộn với nước, dùng sửa chữa bề mặt như các rãnh, rìem, các vết nứt nhỏ, lỗ đá trên bề mặt bê tông và sửa chữa các mối nối xi măng cốt sợi và bê tông đúc sẵn. Dễ thi công, nhanh khô, bám dính và đàn hồi tốt, kháng thời tiết tốt. Có thể dùng trong nhà và ngoài trời, dùng cho tường và trần, bám dính tốt với bề mặt xi măng, cho bề mặt bền, chịu mài mòn. Tạo ra lớp phủ hoàn thiện nhẵn, cho phép sơn phủ hoặc để lộ thiên.

**Các bước thi công**

1. Bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch, không có bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác. Nếu địa điểm thi công nóng hoặc gió, làm ẩm bề mặt trước khi thi công.
2. Trộn đều 20kg vữa chuyên dụng Rhinoz skim extra force với 6-6.5 lít nước sạch. Chờ vài phút trước khi thi công.
3. Dùng bay thép hoặc dao bả để thi công. Có thể thi công làm 2 lớp, tùy theo yêu cầu hoàn thiện, có thể xả nhám để làm nhẵn bề mặt
4. Thời gian chờ khô giữa các lớp là 1-2 giờ. Sơn phủ sau 1-2 ngày, tùy vào chiều dày lớp và điều kiện môi trường
5. Vệ sinh công dụng cụ thi công bằng nước trước khi vữa khô.

**Đóng gói**

Bao 20kg.

**Bảo quản**

Bảo quản nơi khô mát. Thời hạn sử dụng 1 năm trong bao kín

**Thông số kỹ thuật**

DISCLAIMER : The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

Gốc	:	Xi măng chuyên dụng
Trạng thái	:	Bột màu xám
Tỷ trọng	:	1.3-1.5 g/cm <sup>3</sup>
Tỷ lệ trộn	:	20kg xi măng chuyên dụng Skim Extra Force với 6-6.5 lít nước sạch (100/30-33 theo trọng lượng)
Thời gian chờ thi công lớp sau	:	1-2 giờ, tùy thuộc vào điều kiện môi trường
Thời gian chờ khô lớp 1	:	1-2 giờ, tùy theo điều kiện môi trường
Thời gian chờ xả nhám	:	Sau 12-24 giờ, tùy theo điều kiện môi trường
Độ bền bám dính	:	1 N/mm <sup>2</sup> (ASTM D4541)
Diện tích trám	:	1.3kg/m <sup>2</sup> /1 mm

**DISCLAIMER** : The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.